

PRODUKT-DATENBLATT

Abbildung:



IntraProfil Stahlblech

Technische Daten		
Materialgüte	Verzinktes Stahlblech nach DIN EN 10143 und DIN EN 10346 Zink mind. 100 g/m ² zweiseitig (Z100) Werkstoff: 1.0226 Qualität DX51D+Z100 Zugfestigkeit: 270 - 500 MPa (N/mm ²) Bruchdehnung: >22%	
Materialdicke	0,5 mm ± 0,06	
Korrosionsschutz	mind. 100 g/m ² zweiseitig (Z100)	
Konformität	DIN EN 10143; DIN EN 10346	
Baustoffklasse	A 1 - nicht brennbar	
Chemische Zusammensetzung Massenanteil in % (max.):	C	0,180
	Si	0,500
	Mn	1,200
	P	0,120
	S	0,045
	Ti	0,300
Produktbeschreibung	IntraProfil Stahlblech wird aus verzinktem Qualitätsstahl nach DIN EN 10143 und DIN EN 10346 hergestellt.	

Dieses Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand. Die Eignungen der Produkte können insbesondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen ohne Gewähr und Haftung. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

www.intraprofil.de Tel. 09323-8748-0

Rödelsee, 23.01.2024

Czasch, Geschäftsführer

IntraProfil
Bausysteme